

# PRESTIA CA 120

mars-08

## Description

Le Prestia CA120 est un enduit colle pour staff produit à partir du gypse pur de la région parisienne. Il bénéficie d'un long temps ouvert combiné à un fort pouvoir d'adhérence et résistance à la fissuration

## Domaine d'application

Utilisé en Staff, destiné au collage et à la finition des éléments décoratifs en plâtre (corniches, rosaces...)

## Caractéristiques techniques

Taux de gâchage / Recommended mixing ratio	E/P = 50% W/P = 50%
--	------------------------

Caractéristiques à P/E = 200% / Characteristics at P/W = 200%

Valeurs moyennes / average data

Début de prise Vicat / Vicat Start of set	140 min
---	---------

Granulométrie à 200 µ / Particules over 200 µ	0,50%
---	-------

## Mise en œuvre (en minutes)

Saupoudrage Sprinkling	Temps de repos Soaking	Mélange Mixing	Ouvrabilité Working time
2'	1'	3' - 4'	2 h

## Conseils d'utilisation

S'assurer que la température sur chantier ne soit pas inférieure à 5 C. Veiller à ce que le support soit sec propre et dé poussiétré. Toujours utiliser des outils et une eau propre.

Verser l'eau dans un seau. Ajouter progressivement la quantité de CA120, nécessaire pour une utilisation en 90 min. Mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Rabattre légèrement l'enduit PRESTIA CA 120 avant utilisation. Etaler une couche au dos et sur la longueur de l'élément à coller. Appuyer fermement sur le mur et le plafond pour faire ressortir l'enduit. Fixer les clous temporairement sur le haut et le bas de l'élément. Lisser l'excès d'enduit. S'assurer que le produit soit pris et enlever les clous. Utiliser l'excès de pâte pour la finition.

## Description

Gypsum based compound made from natural and pure plaster of paris. It's designed for adhesive strength and crack resistant

## Uses

Gypsum based compound for fixing and finishing of decorative product, cornices and panels. Its 2 h setting time is specially suitable for a greater flexibility on job site.

## Technical properties

Taux de gâchage / Recommended mixing ratio	E/P = 50% W/P = 50%
--	------------------------

## Users' guidelines

The product shouldn't be used below 5 C. Ensure that the background is free of dust, oil and dry. Always use clean tools and water. Pour water into clean bucket. Gradually add the amount of Prestia CA120 to be used within 1h45 min. Stir continuously. Mix to a smooth and lump free consistency. Stir the compound slightly before use. Spread a bed of Prestia CA120 along the full length and back of cornices or decorative panels. Press the buttered cornice firmly onto the wall and ceiling angle to force some adhesive out. Pin in position by temporary nails at the top and bottom edge of cornices. Clean off excess paste. Ensure that the compound is set and remove nails.

Use the excess paste for finishing operation.

# Information technique / Technical datasheet

<i>Conditionnements disponibles</i>	<i>Available packaging</i>
<b>Sac de 25 kg</b>	<b>25 kg bag</b>
<b>Durée d'utilisation</b>	<b>Shelf life</b>
<p>Le PRESTIA CA 120 doit être conservé à l'abri de l'humidité. Les sacs seront stockés sans contact direct avec le sol, protégés des ruissellements ou condensation.</p> <p>La durée maximale d'utilisation ne devra pas excéder 6 mois après la date indiquée sur les sacs.</p>	<p>PRESTIA CA 120 must be kept dry in a closed place. Bags must be stored avoiding direct contact with the ground, protected from all moisture and condensation.</p> <p>It is recommended to use the product within 6 months from the manufacture date indicated on the bag.</p>
<b>Informations complémentaires</b>	<b>Added informations</b>
<p>Dans un souci d'amélioration de nos prestations et de réponse aux besoins de notre clientèle, certaines caractéristiques de nos produits peuvent être amenées à évoluer en fonction des orientations technologiques. Les données techniques indiquées dans la présente fiche sont issues de l'état actuel de nos connaissances, et les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document. Notre Service Client se tient à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire.</p> <p>Les informations contenues dans le présent document sont un engagement sur la conformité du produit par rapport à nos valeurs limites. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme engageant notre responsabilité pour des applications non conformes à leur destination prévue ou selon une mise en œuvre défectueuse. Une fiche de données de sécurité conforme à la norme 95/155/CEE - ISO 11014 est disponible auprès du Service Client.</p> <p>Pour tout complément d'informations, contacter le Service Client de Lafarge Prestia.</p>	<p>In accordance with our company policy of product improvement and with our desire to manufacture plasters consistent with our customer's requirements, certain product characteristics may sometimes be modified. We recommend that users verify that they possess the latest version of each product Technical Datasheet. Our Customer Services Department is at their disposal for any other information.</p> <p>The information contained in the Technical Datasheet is consistent with our current production conditions and reflects typical values relating to manufacturing specification parameters. The data is based on correct preparation of the product in accordance with our guidelines and for typical end uses. We do not accept any responsibility for problems caused by products that have been incorrectly prepared or applied in non typical end uses.</p> <p>A safety data sheet in accordance with the norm ISO 95/155/CEE - ISO is available for each Lafarge Prestia product.</p> <p>If you have any query with regard to either of these documents please contact our Customer Services Department for advice.</p>

